

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

## Óleo de Teca

1.	Descrição	Óleo especial formulado à base de resinas alquídicas em base solvente, para cuidar e renovar madeiras exóticas. Formula reforçada com filtro solar.
2.	Utilização	Para embelezamento, protecção e conservação de madeiras exóticas (ex Teca, Iroko), no interior e exterior.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preserva o aspecto natural da madeira</li><li>• Excelente resistência à intemperie</li><li>• Boa penetração da madeira</li><li>• Repelente de água</li></ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cor: incolor</li><li>- Densidade 0,9 ± 0,01</li><li>- Viscosidade: &gt;62 s Iso copo 6 (23°C)</li><li>- Sólidos em peso: 51%</li><li>- Ponto de inflamação: 62°C</li></ul>
5.	Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou "queima", de modo a permitir a penetração do Óleo.
6.	Aplicação	Mexer bem antes de utilizar. Aplicar 2 a 3 demãos de Óleo de Teca até que a madeira esteja saturada. O Óleo excedente deve ser removido ao fim de 15 a 30 min com um pano suave.  Proceder a uma manutenção anual, aplicando 1 a 2 demãos de produto, dependendo da degradação da madeira.
7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trincha sem diluição.</li></ul>
8.	Rendimento	20-24 m <sup>2</sup> /L (por demão)(variável segundo o tipo de madeira e o estado da superfície)
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ao tacto: aprox 4 h (a 23°C)</li><li>• Entre demãos: aprox 24h (a 20°C)</li><li>• Endurecimento total : aprox 48h</li></ul>
10.	Limpeza	Diluyente sintético
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"><li>• A humidade da madeira no momento da aplicação deve ser inferior a 18%.</li><li>• A aplicação deve ser feita para temperaturas superiores a 5°C e uma humidade inferior a 80% .</li></ul>

*Nota:* As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-951 Sacavém  
Tel.: +351 21 841 02 00  
www.dyrup.com