



MATERIALEBESKRIVELSE

MBK typebetegnelse	Acryl gulvlak.										
Anvendelse	Til lakering af indvendigt træværk og gulve.										
Egenskaber	Robust, farveløs, hurtigtørrende og ikke gulnende. Enkel og let at rengøre i dagligdagen. Kan tones i udvalgte nuancer.										
Farver og glans	Klar. Satin - glans ca.30.										
Basisoplysninger v. 23°C, 50% RF	<table><tr><td>Bindemiddel</td><td>Acryl PU dispersion.</td></tr><tr><td>Tørstofindhold</td><td>Vol %: 30.</td></tr><tr><td>Tørretid</td><td>Ca. 2 timer.</td></tr><tr><td>Overlakerbar</td><td>Efter 4 -8 timer.</td></tr><tr><td>Brandfarlighed</td><td>Ingen.</td></tr></table>	Bindemiddel	Acryl PU dispersion.	Tørstofindhold	Vol %: 30.	Tørretid	Ca. 2 timer.	Overlakerbar	Efter 4 -8 timer.	Brandfarlighed	Ingen.
Bindemiddel	Acryl PU dispersion.										
Tørstofindhold	Vol %: 30.										
Tørretid	Ca. 2 timer.										
Overlakerbar	Efter 4 -8 timer.										
Brandfarlighed	Ingen.										

FORHOLD VED BRUG

Forbrug	Ca. 8-12 m ² /litr.
Krav til bunden	Ren, tør og fast samt fri for fedt, snavs, voks, polish og sæberester.
Systemer	<p><u>Ubehandlede gulve/træværk eller maskinafslebne gulve</u> Behandles 3 gange med Sigma Varnish Satin.</p> <p><u>Tidligere lakerede gulve</u> Vask med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Afvaskning af evt. sæberester med varmt eddikesurt vand - eftervask med rent vand. Slibning. Evt. rester af voks, polish o.lign. fjernes bedst ved maskinslibning. Når gulvet er tørt, lakeres 1-2 gange med Sigma Varnish Satin.</p> <p><u>Tidligere lakeret træværk</u> Rengøres med ProGold Grundrengøring - eftervask med rent vand. Matslibning. Efterfølgende lakeres 1-2 gange med Sigma Varnish Satin.</p> <p>NB! Visse tropiske træsorter indeholder stoffer, som kan give finish problemer med Sigma Varnish Satin. F.eks. Afzelia, som indeholder stoffer, der har en negativ indflydelse på tørringsforløbet, ligesom Merbau indeholder vandopløselige stoffer, som trækker igennem det våde laklag og giver sig til kende på overfladen.</p>

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.



BRUGSANVISNING

Brugsanvisning

Temperatur

Min. +10°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning.

Fortynding

Vand. Bør ikke fortyndes.

Påføring

Bred pensel eller rulle.

Rengøring

Værktøj: Straks efter brug i vand.

NB! Grundig omrøring før brug. Matteringmidlet bundfælder.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sikkerhedsregler

Se teknisk sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Holdbarhed

Mindst 2 år ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.

Emballage

2,5 ltr. emballage.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.