

Produktbeskrivelse

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 1.1 | Varenavn | GORI Professional Vinduesmaling Dækkende Træbeskyttelse |
| 1.2 | Kvalitetsnr. | 2942 |
| 1.3 | Produkttype | Vinduesmaling, Dækkende Træbeskyttelse |
| 1.4 | Producent | PPG Coatings Danmark A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93 |
| 1.5 | Anvendelsesområde | Til ud- og indvendige sider af vinduer og yderdøre som er grundede, vakuumimprægnerede eller tidligere malerhandlede. Produktet er miljømærket med Eco Label. |
| 1.6 | Leveringsform | Brugsfærdig.

Gori Professional Vinduesmaling Dækkende Træbeskyttelse har god fyldeevne, er let at påfører og hurtigtørrende. Produktet er særdeles smuds- og vandafvisende og styrker træværket modstandsdygtighed og styrker dermed træværkets holdbarhed. |
| 1.7 | Toning | Baser kan tones med max. 6 % universaltorningspasta. Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve. Tal med din DYRUP forhandler herom. |

2. Sammensætning

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 2.1 | Bindemiddel | Acryl/ Alkyd |
| 2.2 | Pigmentering | Organiske og uorganiske pigmenter |
| 2.3 | Opløsningsmiddel | Vand |
| 2.4 | Aktive stoffer | - Indeholder < 0,1% IPBC og < 0,05% OIT |

3. Tekniske data

- | | | |
|------|----------------------|--|
| 3.1 | Vægtfylde | Ca. 1,2 g/ml. |
| 3.2 | Flammepunkt | - |
| 3.3 | Viskositet | Cremet |
| 3.4 | Vaskbarhed | - |
| 3.5 | Tørstofindhold | Ca. 45 W/W%, ca. 34 vol% |
| 3.6 | Glans | Ca. 25 ved 60° indfaldsvinkel. |
| 3.7 | Specielle egenskaber | Blockfri og nem at påføre |
| 3.8 | Lugt | Svag |
| 3.9 | Rækkeevne | 8-10 m ² /ltr. afhængig af underlaget |
| 3.10 | Tørretid | Berøringstør: Ca. 1 timer Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23° C og normal luftfugtighed (60 %). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. |
| 3.11 | Lagerbestandighed | 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. |
| 3.12 | Opbevaring | Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. |

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med GORI Trævask. Belægninger fjernes med GORI Fjern Belægning.
Gennemslag grundes med DYRUP Kvikstop.
Stærkt forvitrede overflader "gråt træ" fjernes til friskt træ.
Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI Grunder Transparent.
Nyt tryk- eller vakuumimprægneret træ grundes ikke.
Evt. spartling foretages med Acrylspartelmasse til træværk
- 4.4 Behandling 2-3 behandlinger. Påføres min. 60µ tør lagtykkelse hvilket svarer til 2-3 behandlinger. Våd lagtykkelse pr. lag svarer til 100µ pr. lag når rækkeevnen 8-10 m²/ltr. følges.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5° C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand.
Max. 10 % med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 0-1(1993).



6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Vinduesmaling Dækkende Træbeskyttelse. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

GORI Vinduesmaling Dækkende Træbeskyttelse	Oprettet: 23.04.2020	Ændret:	Side 3 af 3
---	-------------------------	---------	-------------