

PRODUKTDATABLAD

DYRUP SORT LOFTMALING MAT

Egenskaber og anvendelsesområde

Dyrup Sort Loftmaling Mat er en helmat loftmaling som giver en flot sort overflade. God dækkeevne og minimal stænkning.

Produktet anvendes indendørs til lofter af puds, beton, fil/væv o.l., hvor der ønske en mat sort overflade.

Meget velegnet til institutioner, kontorer, opholdsrum o.l. hvor der stilles store krav til både funktionalitet og æstetisk.

Tekniske data

Bindemiddel:	Acryldispersion.
Fortynding:	Klar til brug. Kan fortyndes 5-10% med vand.
Glans v. 60°	Ca. 1.
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage.
MAL-kode:	00-1.
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Fra 7-25° C. Luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23° C/60% RH.
Forbrug:	8-10m ² pr. l.
Tørretid ved 20° C	
Berøringstør:	3 time.
Overmalbar:	5 timer.
Gennemtør:	4 uger.
Tørstof:	Ca. 43 Volumen %

Alment

- Indholdet omrøres grundigt før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt.
- Overfladen kan rengøres med DYRUP grundrens 3113.
- Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers 6005/6015 eller DYRUP Kombi grunder.
- Gipsplader og sandspartlede overflader grundes med DYRUP Sort Loftmaling Mat.
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP SORT LOFTMALING MAT

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- **Bemærk:** Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger. Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

Kvalitetssikring og prøvefelt

- Ved større projekter anbefales det at udføre et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/danske malermestre.
- Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.