

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP ACRYL PLAST GULVMALING

### Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Acryl Plast Gulvmaling er til indendørs brug på beton og trægulve. Robust, slidstærk og smudsafvisende. Hurtig klæbefri, hurtigtørrende og lugtsvag.

Anbefales ikke, til oliemalede / ferniserede overflader med vedvarende vandpåvirkning eller grundvandspåvirkede betongulve.

Til behandling af gulve med kørende trafik anbefales DYRUP Epoxy Super.

### Tekniske data

Bindemiddel:	Akryl
Tørstof:	Ca. 34,6 W /W%
Fortynding:	Kan fortyndes med vand efter behov.
Glans v. 60°	Ca. halvblank (48)
Påføring:	Pensel eller glat rulle.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 2 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	8 – 10 m <sup>2</sup> pr. l.
Standardkulør/baser:	Hvid og Lys Grå.
Holdbarhed:	5 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

### Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- Den første uge bør der tages hensyn til det nymalede gulv, og rengøring med vand bør undgås.

### Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Gennemslag fra vandopløslige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Sugende bund grundes med Dyrops microdispers eller DYRUP microdispers ekstra.

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP ACRYL PLAST GULVMALING

- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.
- Ubehandlet beton rengøres for støbeslam.
- Grundning på ubehandlede træ/beton-overflader foretages med DYRUP Akryl Plast Gulvmaling fortyndet med 10 % vand.
- På tidligere behandlede overflader fjernes løstsiddende materiale til fast bund, rengøres med DYRUP Grundrens og overfladen matslibes
- Oliepletter kan fjernes med cellulosefortynder eller penselrens.
- Kalk- og sæberester afvaskes med DYRUP Kalkfjerner. Skyl efter med rent vand.
- På ikke sugende bund påføres DYRUP Akryl Plast Gulvmaling ufortyndet efter rengøring og slibning.
- 2 x Akryl Plast Gulvmaling

### Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.

### Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

### Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

### Kvalitetssikring og prøvemetoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemetoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP ACRYL PLAST GULVMALING

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.  
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.