

# PRODUKTDATABLAD

## Veveo Aqua Titanium Spray

### Egenskaber og anvendelsesområde

- Hybridemalje til overfladebehandling af indvendigt træværk samt til vedligeholdelse af tidligere overfladebehandlet træværk, rengjort grundet metal, og plast (ikke alle typer)
- Specielt udviklet til påføring med airless/airmix og automatisk sprøjteudstyr.
- God flydeevne, dækker ved én påføring, hurtigtørrende, slag- og ridsefast, gulner ikke, kan påføres op til 200 µm våd lagtykkelse uden tendens til at løbe. Velegnet til møbler, indvendige døre og andet inventar.

### Tekniske data

Bindemiddel:	Acryl/polyurethan.
Pigment:	Titandioxid.
Tørstof:	Ca 38 volumen %.
Fortynding:	Ingen. Produktet er klar til brug.
Glans v. 60°	Silkeglans ca. 30.
Påføring:	Airless/airmix sprøjteudstyr. Dysestørrelse: 0,009-0.011 inch, luftkappe nr. 6. Farvetryk: 1,5 bar.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal underlaget og den omgivende temperatur være over 15°C og under 25°, og den relative luftfugtighed over 40% og under 70%.
Støvtør:	Ca. 1 time
Klæbefri:	Ca. 3 timer.
Overmalbar:	Ca. 5 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	Teoretisk rækkeevne ved en tør lagtykkelse på 70 µm: 5,4 m <sup>2</sup> /litr. Praktisk forbrug afhænger af et antal faktorer, så som emnets form og overflade og atmosfæriske omstændigheder.
Standardkulør/baser:	Hvid, samt alle farver i PPG WOOD tonesystem.
Emballage størrelse:	Hvid og lyse kulører 5 L, mørke kulører 2,5 L. Metalemballage.
Holdbarhed:	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Malkode:	0-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

### Krav til bunden – forbehandling - behandling

Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende. Underlaget og den omgivende temperatur skal under påføring og tørring være over 7°C og den relative luftfugtighed max 85% RF.
-----------------	---

# PRODUKTDATABLAD

## Veveo Aqua Titanium Spray

Systemer	<p>Ubehandlet træværk, indvendigt</p> <p>Grundes med Veveo Aqua Titanium Spray Primer. Færdigbehandles med Veveo Aqua Titanium Spray. Anbefalet lagtykkelse: 70 µm.</p> <p>Tidligere behandlet træværk</p> <p>Rengøres med Grundrens og mat slibes. Evt. pletreparation/mellembehandling med Veveo Aqua Titanium Spray Primer. Færdigbehandling med Veveo Aqua Titanium Spray. Anbefalet tør lagtykkelse: 70 µm tør.</p>
Brugsanvisning	<p>Temperatur</p> <p>Min. +7°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. God ventilation under påføring og tørring. Lavere temperatur og højere luftfugtighed påvirker tørringen negativt. Omrøres grundigt før brug.</p>

Tilgrænsende overflader så som glas, vægge o.l. afdækkes.

### Rengøring

Værktøj: Straks efter brug i vand.

### Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).
- PPG Wood teknisk Service er altid klar til at hjælpe med at udforme den optimale overfladebehandlingsløsning og det ideelle påføringssystem.

### Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

### Kvalitetssikring og prøvemethoder

# PRODUKTDATABLAD

## Veveo Aqua Titanium Spray

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

# PRODUKTDATABLAD

## Veveo Aqua Titanium Spray