



PRODUKTDATABLAD

DYRUP 1K GULVMALING PU

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP 1K Gulvmaling PU er en højkvalitets gulvmaling med god dækkeevne, fin sammenflydning, høj slidstyrke og vanddampgennemtrængende egenskaber. DYRUP 1K Gulvmaling PU er klæbefri, robust, hurtigtørrende og alkalibestandig. Produktet er velegnet til let trafikerede horisontalt liggende overflader. Anvendes indendørs på gulve af træ og beton og udendørs på gulve af beton.

Tekniske data

Bindemiddel:	PU forstærket akryl.
Tørstof:	34,6 Volumen %
Fortynding	Kan fortyndes med vand.
Glans v. 60°	Ca. 45
Påføring:	Pensel eller glat rulle.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%
Ideel temperatur:	15-25°C
Overfladetemperatur:	Max. 25°C
Ideel luftfugtighed:	40-60%
Tørretid ved	20° C
Berøringstør:	Ca. 1 time
Overmalbar:	Ca. 6 timer
Gennemtør:	Ca. 7 døgn
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	8-10 m ² pr. l.
Standard Kulør/baser:	Hvid/base 5, Lys grå (RAL 7035), Base 30.
Holbarhed:	5 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage.
MAL-kode	00-1
Miljø og sikkerhed	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres grundigt før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.
- Ny betonstøbning skal være gennemhærdet og renses for støbeslam, snavs, olie og fedtstoffer før behandling med DYRUP 1K Gulvmaling PU



PRODUKTDATABLAD

DYRUP 1K GULVMALING PU

- Gennemslag fra vandopløslige farvestoffer grundes med DYRUP Kvik Stop.
- Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers, DYRUP Microdispers ekstra, eller DYRUP Vandig Alkydgrunder.
- Produktet påføres typisk 2 gange, ved særlige nuancer/udfaldskrav kan en ekstra påføring være nødvendig.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- **Bemærk:** Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.

Vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger. Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvefelt

- Ved større projekter anbefales det at udføre et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/danske malermestre.
- Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring osv.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.