

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP Joint

### Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Joint er en færdigblandet letvægts spartelmasse med højt binderindhold, til indendørs spartling af beton, gipspladesamlinger og hjørnelister. Produktet opfylder kravene til DIN norm EN 13963 og er godkendt til spartling af gipssamlinger, hvor der anvendes godkendt papirremser. DYRUP Joint har god vedhæftning og kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse.

### Tekniske data

Bindemiddel:	Copolymer dispersion baseret på vinyl acetat og ethylene.
Partikelstørrelse:	Max. 0,2 mm.
Påføring:	Spartel.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%
Tørretid:	Afhænger af underlagets art, lagtykkelse, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.
Rækkeevne:	1m <sup>2</sup> /liter ved 1 mm. lagtykkelse
Fortynding:	Produktet er klar til brug.
Standardkulør:	Lys grå.
Holdbarhed:	Min. 12 måneder i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter anbrud. Beskyt mod frost og direkte sollys.
MAL-kode:	00-1.
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

### Alment

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

### Krav til bunden – forbehandling – behandling

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtig inden spartling påbegyndes.
- Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Kraftigt sugende bund grundes med DYRUP Microdispers eller DYRUP Microdispers Ekstra.
- Ved spartling af gipspladesamlinger henvises til anvisning i pjecen "Gipsplademontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen"
- Ved efterfølgende fuldspartling anbefales DYRUP Medium Spartel, DYRUP Grov Spartel, DYRUP Sprøjtespartel Medium eller DYRUP Sprøjtespartel Grov for jævn og ensartet resultat.

### Kvalitetssikring og prøvefelt

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

# PRODUKTDATABLAD

## DYRUP Joint

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.