



Air pure foi especialmente desenvolvido para a purificação do ar interior, uma vez que reduz significativamente os níveis de formaldeído. Tinta de acabamento mate baseada em emulsão biológica aquosa e acondicionada em embalagem 100% reciclada.

É indicada para todos os ambientes onde se pretende aliar uma melhoria significativa da qualidade do ar interior a um excelente acabamento.

- Brilho: **Mate**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão, gesso cartonado e estuque**
- Cores disponíveis: **Branco**



PROPRIEDADES

- Fácil aplicação
- Excelente acabamento
- Excelente poder de cobertura
- Formulação sustentável, 45% de base biológica (ASTM D6866)
- Tecnologia de purificação de ar (ISO 16000-23)
- Melhora a qualidade do ar interior - removendo até 70% de formaldeído

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 9 a 11 m²/l (por demão) (Obs.: depende da natureza e porosidade da superfície)
 - **Secagem ao tato:** 1 hora
 - **Secagem repintura:** min. 4 horas
- (Obs.: a 23°C e Hr<60%; assegurar uma boa ventilação durante a aplicação e secagem)
- **Brilho:** Mate
 - **Teor de sólidos (em volume):** 35%
 - **Espessura de filme recomendada:** Húmida: 100 µm / Seca: 35 µm

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 1 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar bem secas, sem fendas, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder às reparações necessárias com o **Dyru-estruque refª 5920**.
- Na existência de manchas de nicotina, fumo ou de outras "sujidades", aplicar uma demão de **Dyrublock refª 5300**.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **DIP Fix WB refª8655** ou **Dyrufix refª 37031**.
- Na preparação das restantes superfícies, aplicar uma demão de **Primário Aquoso Branco refª 5415**.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar água potável até 5%.
- Aplicação a Pistola airless: Sem diluição, 2300 Psi/159 bar com ponta 517 (bico 0,017 polegadas)

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar **2 a 3 demãos** de Air Pure.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrupt.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

