



Esmalte aquoso, formulado com base em emulsão de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada

- Acabamento: **Liso**
- Brilho: **Acetinado**
- Suportes: **Alvenaria, estuque e gesso cartonado**
- Cores disponíveis: **Branco e Bases 10, 20, 30**



## PROPRIEDADES

- Toque extra suave
- Excelente poder de cobertura
- Excelente resistência à lavagem
- Boa lacagem
- Excelente aplicabilidade
- Resistente a fungos e bolores

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12-16 m<sup>2</sup>/L (por demão) (Obs.: Em função do tipo de superfície)
- **Secagem ao tato:** 1 h
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,28 ± 0,03 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 90-95 KU (a 23°C)
- **Brilho:** Acetinado (35-45 no ângulo 85º)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (em volume):** 40,0 ± 1,0%
- **Qualidade do ar interior:** Classe A+ (Avaliação Grenelle II)
- **Resistente à esfrega húmida:** Classe 1 (NP EN ISO 11998)

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

- **Em superfícies novas:** Realizar uma limpeza geral, desinfetar com Dyruwash refª 9360 e proceder às reparações necessárias para se obter um acabamento perfeito.
- **Em repinturas de superfícies lisas:** Remover o filme antigo se estiver deteriorado ou proceder a uma lixagem global até se obter uma superfície lisa e desempenada.
- **Em repinturas de superfícies areadas:** Remover o filme antigo se estiver deteriorado e proceder a uma uniformização do relevo original, com a aplicação de uma tinta de areia adequada à textura da parede.

### Casos especiais:

- Nas superfícies porosas, absorventes ou reparadas, aplicar o primário Seláqua Refª 5080.
- Nas superfícies pintadas, mas em bom estado ou com cores contrastantes, aplicar o Seláqua-P Refª 5090, ou o Primário Aquoso Branco Refª 5415.
- Nas superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar cuidadosamente a superfície para remoção das partículas soltas e aplicar uma demão de Dyrufix refª 37031.
- Nas superfícies em gesso cartonado, aplicar Dyruplad refª 5112.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar com trincha, rolo ou pistola 2-3 demãos da tinta diluída até 10% de água potável na primeira demão e até 5% nas restantes.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo antigota/esmalte e pistola

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- As condições ambientais podem afetar o tempo de formação do filme, pelo algumas propriedades podem requerer mais tempo para atingirem o seu desempenho normal.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

