



Tinta de base solvente formulada a partir de uma resina de borracha clorada.

- Especialmente concebida para decoração e renovação de piscinas, sendo também adequada para fontes de betão, depósitos de água não potável ou outras superfícies em contacto permanente com a água.

- Brilho: **Acetinado**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Betão e alvenaria**
- Cores disponíveis: **Branco refª 805 e azul refª 4415**



PROPRIEDADES

- Resistência a ácidos e alcalis
- Excelente resistência à água
- Estável aos raios UV
- Fácil de aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 6 m²/L por demão (Obs.: Rendimento real depende de muitos fatores como a porosidade, rugosidade do substrato e perdas de tinta durante a aplicação)
- **Secagem ao tato:** 1,5 horas
- **Secagem repintura:** 24 horas
- **Secagem manuseamento:** 3 horas
- **Enrijamento total:** 12 dias
- **Imersão em água:** Após 14 dias
- **Densidade:** 1,25 g/cm³
- **Ponto de inflamação:** 40°C
- **Teor de sólidos (em volume):** 31%
- **Teor de sólidos (em peso):** 53%
- **Espessura de filme seco recomendada:** 50 µm
- **Espessura filme húmido:** 165 µm

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar limpas, bem secas (grau máximo de humidade 5%), sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras e partículas não aderentes.

- Na existência de eflorescências e escorridos leitosos, eliminar com uma solução de água e ácido muriático, seguida de uma lavagem com água limpa.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar com uma máquina de alta pressão de água e de seguida aplicar **Dyruwash refª 9360**.
- Proceder a todas as reparações necessárias e a um despolimento global da superfície.

Atenção: O substrato deve estar impermeabilizado na parte exterior, de forma a evitar infiltrações.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar Diluente Especial Refª 8006 nas seguintes proporções:
 - Trincha e rolo: Se necessário, diluir ligeiramente.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar directamente 2 a 3 demãos de tinta.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Especial refª 8006 ou diluente Celulósico refª 8004.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O produto só pode ser imerso em água 14 dias após a aplicação. O contacto precoce com a água pode causar alteração da cor prematura, despelamento e formação de bolhas.
- Repintar apenas sobre tintas perfeitamente semelhantes e compatíveis (realizar teste em caso de dúvida).
- Deve:
 - Ser respeitado o equilíbrio química da água (pH, dureza da água, alcalinidade etc.).
 - Ser testado qualquer água específica de tratamento (sal, ozônio, etc.) para evitar qualquer impacto no sistema de revestimento.
 - Consultar um especialista em piscinas para obter mais informações antes de aplicar qualquer sistema de revestimento.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original durante 5 anos entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrupt.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

