



Revestimento impermeabilizante acrílico de base aquosa, polivalente e flexível que colmata fissuras e defeitos de impermeabilização em todas as superfícies no exterior não transitáveis.

- Forma uma película 100% impermeável com alta resistência à fissuração e agressões climatéricas.
- Ideal para telhados inclinados ou planos, não transitáveis, chaminés, caleiras, parapeitos, beirais.
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Telha, ardósia, galvanizado, fibrocimento, madeira, metal, vidro, PVC, alvenaria, gesso, cimento, asfalto e alumínio**
- Cores disponíveis: **Cinza, Terracota**



## PROPRIEDADES

- Excelente elasticidade
- Resistente às agressões climatéricas (intempérie, UV e temperaturas de -20°C a +80°C)
- Bom preenchimento de fendas e fissuras
- Protege contra infiltrações
- Eficácia reforçada com Tela Fibrada Anti-Infiltrações

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 1,4m<sup>2</sup>/L (por demão)  
com tela: 1m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Consumo:** 0,7L/m<sup>2</sup> (por demão)
- **Secagem ao tato:** 6 horas
- **Secagem repintura:** após 24 horas  
(Obs.: a 20°C e HR 50%)
- **Espessura húmida recomendada por demão:** 250 a 300µm
- O rendimento e secagens variam de acordo com o modo de aplicação, estado e porosidade do suporte e/ou as condições climatéricas.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 3 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, compactas, desengorduradas, isentas de poeiras, gelo e partículas não aderentes e com uma inclinação superior a 1% (evitar que o produto sofra o fenómeno de poça).

- Substituir todas as peças do suporte que estiverem partidas, defeituosas, pouco consistentes ou em desagregação.
- Tratamento de fissuras (entre 0,2 mm e 2 mm): Avivar a fissura.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas a pintar e aplicar uma demão de **Dyruwash refª 9360**.
- Em substratos novos, aplicar previamente uma demão de **Impermeabilizante Telhados** diluída com 25% de água potável e deixar secar 2h.
- Em superfícies pulverulentas e/ou desagregadas, aplicar uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- Em substratos metálicos ferrosos, aplicar um primário anticorrosivo.
- Em substratos galvanizados, eliminar vestígios de gordura com diluente celuloso.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Sem diluição, excepto aplicação à pistola: Adicionar ao produto 5 a 10% de água potável.

## APLICAÇÃO

---

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de Impermeabilizante.
- Reparação de fissuras (entre 0,2 mm e 2 mm) e defeitos de impermeabilização: imediatamente após a primeira demão, impregnar a TELA FIBRADA ANTI-INFILTRAÇÕES no produto ainda fresco. Cubra-a bem com o produto e deixe secar 24 horas antes de aplicar a segunda demão.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, rolo ou pistola.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Com água e detergente, imediatamente após a aplicação.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Tome todas as precauções necessárias para uma circulação segura em telhados.
- Não pisar as reparações.
- Não é adequado para a reparação de fissuras superiores a 2 mm (requer reparação com alvenaria).
- Não aplicar em superfícies quentes ou húmidas, em caso de risco de chuva/neve/geada no prazo de 24 horas, com vento forte ou em pleno sol.

- Antes de utilizar o produto identifique a origem da humidade e elimine-a.
- Não resiste a água estagnada. Não é adequado para piscinas, tanques e lagos.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 25°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

