


AKROMUR LISO

Refª AL00 ITC nº 862

DEZ-2017 (PP0050)



- Tinta plástica mate formulada com base em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação selecionada.
- Para o acabamento decorativo de fachadas e paredes.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Madeira e derivados, cimento, betão**
- Cores disponíveis: **Branco, cores e base 30**

 0,75L
3L
15L


PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Alta resistência à intempérie
- Boa resistência a algas e fungos
- Tapa microfissuras

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 6-9 m²/L (Obs.: Dependente do suporte)
 - **Secagem ao tato:** 30 min
 - **Secagem repintura:** 3h
(Obs.: Dependente das condições de aplicação)
 - **Densidade:** 1,52 ± 0,03 (a 23°C)
 - **Viscosidade:** 105-115 KU(a 23°C)
 - **Ponto de inflamação:** Não inflamável
 - **Teor sólidos (%v/v):** 39±1%
 - Valores para o branco. Dependendo da cor pode haver diferenças significativas relativamente ao branco.
- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 40 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

- Superfícies novas de alvenaria ou betão : Depois da superfície curada e seca, aplicar o primário **Dyrufix refª 37031** (superfícies pobres) ou **DIP Fix refª 8655** (superfícies pobres ou gizadas) ou o **Primário Aquoso Branco refª 5415** (superfícies sujeitas a condições ambientais mais agressivas).
- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a gizar: antes da aplicação da tinta, remover o máximo possível da cal com máquina de água de alta pressão (escovar se necessário) e aplicar uma demão de um primário fixador **Dyrufix refª 37031** ou **DIP Fix refª 8655**.
- Nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas (nomeadamente em zonas muito húmidas ou sombrias) a tinta pode ser reforçada com 2,5 a 3% em volume do **Aditivo Anti-Algas e Fungos refª 5320**. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto **Dyruwash refª 9360**, para uma melhor desinfeção.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente, proceder a uma limpeza geral e depois proceder como para uma superfície nova.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2 ou 3 demãos de **Akromur**, diluindo com 10-15% de água potável na 1ª demão e 5-10% na 2ª e 3ª demãos.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e detergente

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS**: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

