

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Classe

BASE DE ESMALTE AQUOSO DE BRILHO ACETINADO Interior

1.	Descrição	Produto semi-acabado para tintagem com corantes do Sistema Dyrumatic baseado em emulsão aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada.
2.	Utilização	Na construção civil, quando se pretende um acabamento acetinado, para interiores, depois de tintado.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Bom poder de cobertura. • Boa lacagem. • Fácil aplicação. • Não salpica. • Ótimo rendimento.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Cor: conforme catálogo - Brilho: Acetinado - Densidade: 1,28 (a 23°C) - Viscosidade: 94-100 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 39,5 % - Ponto de inflamação: não inflamável - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007). Este produto contém no máx. 43 g/l COV
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de poeiras e gorduras e bem secas.</p> <p>Repinturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remover por escovagem ou raspagem toda a tinta antiga mal aderente. Efectuar as necessárias reparações da superfície e, depois, proceder do mesmo modo que para uma pintura de raiz. <p>Casos Especiais:</p> <p><u>Superfícies caídas, pinturas ou paredes a giz:</u> Antes da aplicação de Classe escovar cuidadosamente e aplicar o Dyrufix refª 37031.</p> <p><u>Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores</u> (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar Classe com 10% em volume de aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.</p> <p><u>Superfícies com absorção intensa ou não uniforme:</u> Aplicar previamente uma demão de tinta plástica (por exemplo Dyrutex), convenientemente diluída. Em casos extremos de absorção, aplicar previamente o selante Isolon refª 5088, ou o selante aquoso Seláqua refª 5080 ou Seláqua-P refª 5090.</p> <p><u>Superfícies em gesso cartonado:</u> aplicar Dyruplad refª 5112.</p>
6.	Aplicação	Aplicar 2 a 3 demãos de Classe
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo adicionar 10-15% de água na 1ª demão e 5-10% nas demãos seguintes.
8.	Rendimento	Superfícies lisas: 12-16 m ² / l (por demão) Superfícies rugosas: 8-10 m ² / l (por demão)
9.	Secagem	Entre demãos: aprox. 4h Para utilização: aprox 12 h
10.	Limpeza	Água
11.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> • As características finais e as propriedades de aplicação referem-se ao produto final depois de tintado. • Recomendamos uma homogeneização cuidada do produto após tintagem.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se ao produto base antes de tintado. Após tintagem são de admitir pequenas diferenças devido à adição dos corantes. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

