



- Esmalte baseado em emulsão aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Acetinado (35-45 no ângulo 85º)**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, estuque e gesso cartonado**
- Cores disponíveis: **Branco e Bases 10, 20, 30 e 40**



## PROPRIEDADES

- Excelente Resistência à Lavagem
- Excelente Lacagem
- Excelente Aplicabilidade
- Excelente Poder de Cobertura
- Toque Extra Suave

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12-16 m<sup>2</sup>/L (por demão) (Obs.: dependendo da superfície)
- **Secagem ao tato:** 1 h
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,29 ±0,03 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 95-100 KU (a 23°C)
- **Brilho:** Acetinado 35-45 no ângulo 85º
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 41,9 ±1%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desgorduradas e secas.
- Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360

### Casos especiais

- Superfícies caídas, paredes ou pinturas a gizar: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Dyrufix refª 37031.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme: Em casos extremos aplicar Seláqua refª 5080, Seláqua-P refª 5090. Nos casos de absorção menos intensa, aplicar uma demão do Primário Aquoso Branco ref. 5415.
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar Dyruplad refª 5112.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 10-15% de água potável na primeira demão e 5-10% nas seguintes demãos.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo antigota ou esmalte ou pistola

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

