

REF. PRODUTO	Diluentes Gama Classic
ITC Nº	485

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

QUADRO SÍNTESE DE UTILIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Deve usar-se cada diluente exclusivamente para o(s) produto(s) ao(s) qual(ais) se destina(m) e que estão indicados no quadro que adiante se apresenta.

Para uma aplicação correcta, consultar e respeitar as instruções de aplicação constantes da ITC dos produtos onde o diluente se utiliza.

DESIGNAÇÃO	REF ^a	COMPOSIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Sintal	1205	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos	Dens : 0,82 P. Infl : 13°C	Diluente de evaporação rápida, para aplicação à trincha ou rolo de produtos sintéticos. Não utilizar em aplicações à pistola
Diluente p/ Trafic	1210	Mistura de hidrocarbonetos essencialmente aromáticos	Dens : 0,871 P. Infl : 4°C	Diluente para o produto ref ^a 8011. Não utilizar em aplicações de tinta à pistola
Sintético	8003	Mistura de hidrocarbonetos essencialmente aromáticos	Dens : 0,80 P. Infl : 41°C	Diluente de evaporação lenta para a maior parte dos produtos sintéticos.

DESIGNAÇÃO	REF ^a	COMPOSIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Diluyente Celulósico	8004	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos	Dens : 0,84	Utilizado para lavagens de equipamentos utilizados na aplicação de tintas. Não utilizar para diluição de tintas, nem para aplicações à pistola.
Especial	8006	Mistura de hidrocarbonetos alifáticos	Dens : 0,86 P. Infl : 26°C	Diluyente de evaporação média, é utilizado nos produtos: ref ^a 8012 e 1490. Não utilizar na aplicação de produtos à pistola.

Informações importantes

Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

Os valores apresentados como características são apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se proceda a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa (*) de acordo com a directiva preparações perigosas 1999/45

2/2



TINTAS DYRUP, S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2686-997 Sacarém
www.dyrup.pt
Tel.: +351 21 841 02 00

