



- Tinta plástica formulada com base em emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação selecionada. Tinta já contém anti-algas e anti-fungos.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Areado fino**
- Suportes: **Alvenaria**
- Cores disponíveis: **Branco e Bases 10 e 20**



## PROPRIEDADES

- Microporosa
- Resistente à intempérie
- Boa resistência a algas e fungos
- Película areada fina

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 5 - 6 m<sup>2</sup>/l por demão (Obs.: Em função do estado da superfície e do relevo pretendido)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Densidade:** 1,51 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 127 - 133 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 47,0 ±1,0 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máx. 40 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de areias soltas, poeiras e gorduras, e bem secas.
- O Dycriltex poderá ser aplicado diretamente ao reboco coeso para tapar eventuais microfissuras. Em caso de fissuras maiores, deverão ser reparadas previamente antes da aplicação da tinta.
- Se o suporte estiver fraco, deverá ser aplicado previamente uma demão de **Dyrufix refª 37031**.
- **Pinturas de Raiz:** Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. No caso do betão, aplicar uma demão prévia com o primário **Dyrufix refª 37031** ou **Dip Fix ref. 8655**
- **Repinturas:** Remover, por escovagem ou raspagem, toda a tinta antiga mal aderente. Efetuar uma lavagem geral. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto **Dyruwash refª 9360**, para uma melhor desinfeção.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2 a 3 demãos, diluindo a 1ª demão até 10% com água e as restantes sem diluição.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Rolo ou pistola airless.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

