

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# DYRULUX

BASE DE ESMALTE PARA TINTAGEM  
Interior/ Exterior

1.	Descrição	Produto semi-acabado para tintagem com corantes do sistema Dyrumatic formulado com base em resinas alquídicas resistentes ao amarelecimento.
2.	Utilização	Na indústria de construção civil depois de tintado, como acabamento brilhante de alta qualidade. Utilizado em todo o tipo de superfícies, mas especialmente indicado na pintura de madeiras e metais.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cheiro suave</li> <li>• Excelente resistência ao amarelecimento no interior</li> <li>• Excelente retenção de brilho e cor.</li> <li>• Excelente lacagem.</li> <li>• Boa cobertura.</li> </ul>
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brilho: brilhante</li> <li>- Densidade: 1,21 ± 0,02 (a 23°C)</li> <li>- Viscosidade: 72-82 KU (a 23°C)</li> <li>- Sólidos em volume: 55 ± 1%</li> <li>- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)</li> <li>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 400 g/l (2007), 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 397 g/l COV.</li> </ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, areias soltas e gorduras.</p> <p>De acordo com o tipo de superfície a pintar, devem ser preparadas com primários e sub-capas adequados à sua natureza. Em metais recomenda-se a limpeza até ao grau Sa 2 ½ ou St2 (norma ISO 8501).</p> <p><b>Pinturas de Raiz:</b></p> <p>Recomendamos a aplicação do produto com um teor em humidade na madeira inferior a 15%. Recomenda-se o emprego dos seguintes produtos:</p> <p><b>•Madeiras:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imunizador <b>Bondex Tratamento refª 4380</b></li> <li>- Primário para madeiras <b>refª 1410</b></li> <li>- Primário-aparelho isolante <b>refª 1189</b></li> </ul> <p><b>•Metais</b></p> <p><u>Primários aconselhados:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Metais Ferrosos:</b> Primário para Ferro refª 1490</li> <li>- <b>Metais Não Ferrosos:</b> Primário Multi-usos refª 1495</li> </ul> <p><b>Repinturas:</b></p> <p>Se a pintura anterior se encontra em bom estado, proceder a uma limpeza e lixagem cuidadosa (até se despolir totalmente a película de tinta). Pode então aplicar-se a nova camada de esmalte.</p> <p>No caso da pintura antiga se encontrar em mau estado, deverá proceder-se à decapagem total da tinta, utilizando (quando possível) o <b>Decapante refª 8008 (**)</b>. O esquema de pintura a adoptar será idêntico ao de uma pintura de raiz.</p> <p>(**) No caso de madeiras utilizar <b>Bondex Decapante para Madeiras refª 8014</b>.</p> <p>Em paredes já pintadas com tintas aquosas, aplicar previamente uma demão com Primário-aparelho isolante refª 1189.</p>
6.	Aplicação	Homogeneizar o produto, por agitação suave com espátula, e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2 a 3 demãos de DYRULUX, distribuindo-o uniformemente na superfície e alisando sempre no sentido do veio da madeira.
7.	Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trincha ou rolo: normalmente sem diluição.</li> <li>• Pistola: Diluir até 5% com <b>diluyente refª 8020</b>.</li> </ul>
8.	Rendimento	12 m <sup>2</sup> /L (por demão) (Recomendamos uma espessura de filme seco no conjunto das demãos de 120 µm).
9.	Secagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao tacto: aproximadamente 4 a 6 horas (a 23°C)</li> <li>• Entre demãos: aproximadamente 12 horas</li> <li>• Para utilização: aproximadamente 24 horas</li> </ul>

10.	Limpeza	Com <b>diluyente ref<sup>a</sup> 8020</b> seguida de lavagem com água e detergente.
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 5°C e com humidade relativa superior a 80%.</li> <li>• As características finais e as propriedades de aplicação referem-se ao produto final depois de tintado.</li> <li>• Recomendamos uma homogeneização cuidada do produto após tintagem</li> <li>• Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendados na aplicação de tintas e na Ficha de Dados de Segurança do produto.</li> </ul>

*Nota:* As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.



 **DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.  
 Rua Cidade de Goa, 26  
 2686-997 Sacavém  
 Tel.: +351 21 841 02 00  
 www.dyrup.pt