



- Tinta formulada com base em resinas estireno-acrílicas em dispersão aquosa, aplicada especialmente em suportes problemáticos quanto à cobertura e aderência como **gesso cartonado ou estuque projetado**.
- Pode também ser utilizado como primário, para acabamentos semi-mate ou acetinado.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Gesso cartonado, estuque**
- Cor disponível: **Branco, Cores a partir do Branco**



PROPRIEDADES

- Lavável
- Fácil aplicação
- Boa cobertura, brancura e acabamento
- Excelente adesão sobre gesso cartonado e estuque
- Primário mais acabamento (2 em 1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:**
6-10 m²/L (por demão)
(Obs.: Dependendo do tipo de suporte ou modo de aplicação)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 30 min
- **Secagem repintura:** min. 2h, em ambiente seco e ventilado.
- **Secagem total:** Aprox. 12h
- **Densidade:** 1,62 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 105 - 110 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor de sólidos (%p/p):** 65%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral, lavando se necessário e efectuar reparações.

Casos especiais:

- Em superfícies já atacadas com bolores: lavar previamente com o produto desinfectante Dyruwash refª 9360.
- Superfícies interiores com absorção não uniforme ou não consolidadas: aplicar o primário Fix refª 8655 ou Seláqua-P refª 5090.
- Superfícies interiores com elevada alcalinidade: aplicar uma demão de Isolon refª 5088.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Agitar o produto até completa homogeneização.

APLICAÇÃO

- Aplicar 2-3 demãos de Dyruplad,,adicionando 15% de água potável na 1ª demão e 5-10% nas restantes.
- Nota:** não ultrapassar as diluições indicadas.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com humidade relativa superior a 80%.
- Recomendamos o respeito pelas boas práticas ambientais e a leitura da Ficha de Dados de Segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

