

NOVAGUARD™ 260

DESCRIÇÃO

Primário epóxi fenólico novalac de dois componentes curado com poliamina

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Primário após decapagem para NOVAGUARD 810, NOVAGUARD 840 e NOVAGUARD 890
- Pode ser aplicado e cura a temperaturas até mínimo 5°C (41°F)
- Boas propriedades de aplicação, o que resulta numa superfície lisa
- Boa resistência á abrasão

CORES E BRILHO

- Rosa
- Meio brilho

DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Dados para o produto misturado	
Número de componentes	Dois
Densidade	1,7 kg/l (14,2 lb/US gal)
Volume de sólidos	68 ± 2%
VOC (Fornecido)	max. 194,0 g/kg (Directive 1999/13/EC, SED) max.328,0 g/l (approx. 2,7 lb/gal)
Espessura de película seca recomendada	50 - 75 µm (2,0 - 3,0 mils)
Rendimento teórico	9,1 m ² /l para 75 µm (364 ft ² /US gal para 3,0 mils) 13,7 m ² /l para 50 µm (545 ft ² /US gal para 2,0 mils)
Seco ao tato	3 horas
Intervalo de repintura	Mínimo: 8 horas Máximo: 1 mês
Cura total depois de	Ver DADOS SUPLEMENTARES - Tempo de cura
Estabilidade do produto (lugar frio e seco)	Base: mínimo 12 meses se armazenado em lugar fresco e seco Endurecedor: mínimo 12 meses se armazenado em lugar fresco e seco

Notas:

- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Rendimento teórico e espessura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Intervalo de repintura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Tempo de cura

NOVAGUARD™ 260

CONDIÇÕES RECOMENDADAS DO SUBSTRATO E TEMPERATURA

Condições de substrato

- Aço; decapado pelo menos segundo ISO-Sa2½
- Perfil de decapagem 50 - 100 micras
- A superfície tem que ser perfeitamente seco antes e durante a aplicação de NOVAGUARD 260

Condições para aplicação e temperatura do substrato

- A temperatura de superfície durante aplicação e cura tem que ser acima de 5°C (41°F)
- A temperatura de superfície durante aplicação tem que ser mínimo 3°C acima do ponto d'orvalho

INSTRUÇÕES PARA USO

Relação da mistura por volume: base para endurecedor 87 : 13

- A temperatura da mistura entre a base e endurecedor deve ser de preferência superior a 15°C (59°F), senão diluente extra pode ser necessário para se obter a viscosidade certa para aplicação
- Adicionando demasiado diluente resulta numa resistência reduzida ao escorrimento e uma cura mais lenta
- O diluente deve ser adicionado após a mistura dos componentes

Tempo de indução

Permite un tempo de indução antes de aplicar o produto

Tempo de indução para o produto já misturado	
Temperatura do produto já misturado	Tempo de indução
5 °C (41°F)	20 minutos
10 °C (50°F)	15 minutos
15 °C (59°F)	10 minutos

Vida da mistura

2 horas a 20°C (68°F)

Nota: Ver DADOS SUPLEMENTARES - Vida útil da mistura



NOVAGUARD™ 260

PISTOLA CONVENCIONAL (AIR SPRAY)

Diluyente recomendado

THINNER 91-92

Volume de diluyente 0-2 %

5 - 10%, depende da espessura desejada e condições de aplicação

Orifício do bico

2.0 mm (approx. 0.079 in)

Pressão do bico

0,3 MPa (approx. 3 Bar; 44 p.s.i.)

PISTOLA SEM AR (AIRLESS SPRAY)

Diluyente recomendado

THINNER 91-92

Volume de diluyente 0-2 %

5 - 10%, depende da espessura desejada e condições de aplicação

Orifício do bico

Approx. 0.48 - 0.53 mm (0.019 - 0.021 in)

Pressão do bico

15,0 MPa (approx. 150 bar; 2176 p.s.i.)

TRINCHA/ROLO

- Só para retoques e zonas de reparação

Diluyente recomendado

THINNER 91-92

Volume de diluyente 0-2 %

0 - 5%

DILUENTE DE LIMPEZA

THINNER 90-53

NOVAGUARD™ 260

DADOS ADICIONAIS

Rendimento teórico e espessura	
DFT	Rendimento teórico
50 µm (2,0 mils)	13,6 m ² /l (545 ft ² /US gal)
75 µm (3,0 mils)	9,1 m ² /l (364 ft ² /US gal)
100 µm (4,0 mils)	6,8 m ² /l (273 ft ² /US gal)

Nota: Aplicação a brocha: esp. seca por demão máximo: 60 µm (2,4 mils)

Intervalo de repintura para espessuras até 75 µm (3.0 mils)							
Repintura com...	Intervalo	5°C (41°F)	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Com SIGMAGUARD CSF 650, Novaguard 840 ou Novaguard 890	Mínimo	24 horas	20 horas	14 horas	8 horas	5 horas	3 horas
	Maximum	2 meses	2 meses	2 meses	1 mês	1 mês	1 mês

Nota: A superfície deve estar seca e isento de contaminação

Tempo de cura para espessuras até 75 µm (3.0 mils)		
Temperatura do substrato	Seco para manobrar	Cura completa
5°C (41°F)	20 horas	10 dias
10°C (50°F)	10 horas	7 dias
20°C (68°F)	3 horas	5 dias
40°C (104°F)	1 hora	3 dias

Notas:

- Ventilação adequada tem que ser mantida durante a aplicação e o tempo de cura (referência FICHA DE INFORMAÇÃO 1433 e 1434)
- Quando usado como primário debaixo de epoxy sem solvente a espessura do filme seco deve ser limitada como máximo a 100 µm

Vida útil da mistura (a viscosidade certa para aplicação)	
Temperatura do produto já misturado	Vida da mistura
5°C (41°F)	8 horas
10°C (50°F)	6 horas
15°C (59°F)	4 horas
20°C (68°F)	2 horas
40°C (104°F)	30 minutos



NOVAGUARD™ 260

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para produtos e diluentes recomendados, ver fichas de segurança {1430}, {1431} e ficha de segurança do produto
- Sendo um produto à base de solvente, deve-se evitar a inalação do spray ou vapor, o contato com o produto húmido na pele e olhos

DISPONIBILIDADE MUNDIAL

É o objetivo da PPG Protective and Marine Coatings de sempre fornecer o mesmo produto em todo o mundo. No entanto, às vezes são necessárias ligeiras modificações do produto para cumprir com as regras / circunstâncias nacionais ou locais. | Em casos semelhantes, deve-se usar uma ficha de dados alternativa.

REFERÊNCIAS

• Tabelas de conversão	FICHA DE INFORMAÇÃO	1410
• Explicação de fichas técnicas de produtos	FICHA DE INFORMAÇÃO	1411
• Precauções de segurança	FICHA DE INFORMAÇÃO	1430
• Segurança para a saúde em espaços confinados Perigos de exposição e toxicidade	FICHA DE INFORMAÇÃO	1431
• Segurança do trabalho em espaços reduzidos	FICHA DE INFORMAÇÃO	1433
• Directrizes para o uso da ventilação	FICHA DE INFORMAÇÃO	1434
• Preparação das superfícies	FICHA DE INFORMAÇÃO	1490
• Especificação para abrasivos minerais	FICHA DE INFORMAÇÃO	1491
• Humidade relativa - temperatura do substrato - temperatura do ar	FICHA DE INFORMAÇÃO	1650

GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controle sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em www.ppgmc.com. JO texto em Inglês deste boletim prevalece sobre qualquer tradução.

