



- Tinta formulada a partir de uma resina de borracha clorada modificada e pigmentação estável.
- Especialmente concebida para a pintura de piscinas, sendo também adequada para depósitos de água **não potável** ou outra superfícies em contacto permanente com a água.
- Brilho **Meio brilho**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Betão e alvenaria**
- Cores disponíveis: **Branco e azul**



## PROPRIEDADES

- Superior resistência mecânica
- Secagem rápida
- Elevada impermeabilidade à água

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 6-8 m<sup>2</sup>/L por demão
- **Secagem repintura:** 24h
- **Secagem total:** min 8 dias (para enchimento da piscina)
- **Densidade:** 1,20 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 86-90 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** 25,5°C
- **Teor sólidos (%v/v):** 24,4%

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Superfícies novas devem ser limpas de areias soltas, poeiras e gorduras e bem secas. Eventuais fendas ou fissuras devem ser alargadas e reparadas com um produto adequado, por exemplo com Revestimento para Alvenaria refª 5912.
- Em trabalhos de repintura ou em superfícies já envelhecidas, deve remover-se toda a tinta mal aderente (por escovagem ou raspagem), bem como, incrustações calcárias e limos. Fendas e fissuras devem ser previamente reparadas.
- Nota : Em ambos os casos, é indispensável que as paredes e fundos sejam previamente impermeabilizados, nas faces e nas zonas em contacto directo com o solo, de modo a evitar infiltrações de água pelo exterior que, atingindo a película de tinta, podem provocar a sua desagregação (“despelamento”).

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

## APLICAÇÃO

- Aplicar com rolo ou trincha 2 a 3 demãos directamente a superfícies de betão curado, reboco de cimento areado ou afagado (mas não “vidrado”), seco, rijo e bem desempenado. Pode também aplicar-se sobre superfícies de fibrocimento.
- Diluição com o Diluente Especial refª 8006, nas seguintes proporções : 20% na 1ª demão, 10% na 2ª demão e 5% na 3ª demão. Não se recomenda a sua aplicação à pistola, exceto por profissionais.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou rolo

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Especial refª 8006

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A aplicação à pistola apenas é permitida por profissionais. Aplicações em exterior. Em caso de piscinas interiores, usar ventilação forçada e só com janelas ou portas abertas.
- Usar máscara conforme a EN 140 com filtro tipo A/P2 ou melhor.  
Não aplicar o produto em superfícies com humidade.
- Recomendamos a aplicação de 3 demãos (mínimo) nas zonas mais utilizadas ( escadas, acessos) e/ou em superfícies mais absorventes.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

