

**PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO**

Refª 5415 ITC nº 722

DEZ-2017 (PP0013)



- Primário aquoso branco é um produto resultante da última geração de tintas à base de **Resinas Pliolite®**, especialmente desenvolvido para reforçar a proteção de fachadas em alvenaria e melhorar a aderência das tintas de acabamento.

- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão**
- Cores disponíveis: **Branco e cores**

**PROPIEDADES**

- Uniformização de absorção
- Boa opacidade
- Não salpica nem escorre
- Promove a aderência das tintas de acabamento
- Tintável
- Pode ser aplicado em substratos com alguma humidade

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Rendimento:**  
8-12 m<sup>2</sup>/L (por demão)  
(Obs.: Depende da porosidade da superfície)
- **Secagem ao tato:** Aprox. 1-2h
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Densidade:** 1,44±0,05 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 80 - 90 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 43 ± 1,0%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e preferencialmente secas.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.
- Na repintura sobre tintas flexíveis, recomendamos a realização de um teste de compatibilidade.
- Superfícies contaminadas com algas ou fungos, devem ser tratadas previamente com o desinfetante Dyruwash ref. 9360.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Agitar o produto até completa homogeneização.

## APLICAÇÃO

- Aplicar 1 demão de primário, sem diluição.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola airless

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Devido às características da resina, esta tinta pode ser aplicada em condições de humidade da superfície acima dos valores normalmente recomendados para tintas plásticas convencionais. No entanto, para uma maior durabilidade do esquema de pintura, a sua aplicação em condições extremas deve ser evitada.
- Não aplicar o produto a chover ou com vento forte.
- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

