

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# PRIMÁRIO DE SILICATO

Exterior

1.	Descrição	Produto formulado com Silicato de Potássio para incremento da penetração e aderência da Tinta de Silicato.
2.	Utilização	É recomendado na pintura e recuperação de fachadas em conjunto com a <b>Tinta de Silicato (refª 5765)</b> , sobre substratos minerais, como por exemplo: rebocos de cimento ou de areia e cal, novos ou antigos, betão e pedra natural. Não deve ser aplicado sobre tintas plásticas, tintas a solvente, madeira e plásticos.
3.	Propriedades	Melhora a aderência e penetração da <b>Tinta de Silicato (refª 5765)</b> , promovendo a reacção entre a tinta e os substratos.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Densidade: 1,053 ± 0,010 (a 23°C)</li> <li>- Sólidos em volume: 7,2 ± 1,0 %</li> <li>- Ponto de inflamação: não inflamável</li> <li>- Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 11 g/l COV</li> </ul>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e preferencialmente secas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cimentos novos deverão estar completamente curados, o que demora cerca de um mês.</li> <li>• Em superfícies caiadas deverá proceder-se a uma lavagem da superfície com jacto de água de alta pressão.</li> <li>• Substratos contaminados com fungos e algas, efectuar uma limpeza geral com o produto <b>Anti-Musgos (refª 8570)</b>.</li> </ul>
6.	Sistema de aplicação	<p>Trincha, rolo ou pistola adequada (com material resistente a pH alcalino).</p> <p><u>Rebocos de cimentos novos</u> – aplicar uma demão de <b>Primário de Silicato (refª 5465)</b> com a <b>Tinta de Silicato (refª 5765)</b> na proporção de 1:2 (vol). Após secagem, aplicar 2 a 3 demãos de Tinta de Silicato tal e qual (sem diluição).</p> <p><u>Rebocos anteriormente pintados</u> – remover o revestimento antigo e proceder como para rebocos de cimento novos.</p> <p><u>Substratos anteriormente caiados e coesos</u> – aplicar uma demão de <b>Primário de Silicato (refª 5465)</b> misturado com Tinta de Silicato na proporção de 1:1 (vol). Após secagem aplicar 2 a 3 demãos de Tinta de Silicato tal e qual (sem diluição).</p> <p><u>Substratos anteriormente caiados e pobres</u> – aplicar uma demão de <b>Primário de Silicato (refª 5465)</b> directamente ao substrato e posteriormente aplicar 2 a 3 demãos de Tinta de Silicato tal e qual (sem diluição).</p>
7.	Rendimento	6- 10 m <sup>2</sup> /l dependendo do grau de porosidade da superfície (quando aplicado sem mistura com a tinta)
8.	Secagem	<p>Ao tacto: aprox 30 min</p> <p>Entre demãos: 6 a 8h</p> <p>Para utilização: aprox 24 h (a 20 °C e 60% de humidade relativa)</p>
10.	Limpeza	Água morna e detergente imediatamente após a utilização.
11.	Indicações importantes	Devido ao forte carácter alcalino desta tinta recomenda-se a utilização de equipamento de protecção adequado, nomeadamente luvas e óculos. Para mais informações consultar a Ficha de Segurança.

*Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.*

