

REVESTIMENTO PARA ALVENARIA

Refª 5912 ITC nº 231

DEZ-2017 (PP0027)



- Revestimento de regularização baseado em emulsão de copolímeros acrílicos e inertes criteriosamente selecionados.
- Na construção civil, como massa de regularização de superfícies e na reparação de fachadas.
- Brilho **Fosco**
- Acabamento **Areado**
- Suportes: superfícies esboçadas, betão descobrado, qualquer tipo de reboco, paredes de blocos ("Ytong" ou "Leca"), superfícies antigas (desde que firmes) ou tintas envelhecidas (aderentes e isentas de gorduras).
- Cores disponíveis: **Branco**



PROPRIEDADES

- Repintável
- Elevada resistência mecânica
- Elevada resistência à humidade.
- Bom poder de enchimento
- Boa flexibilidade
- Fácil aplicação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 1,5-2,5 kg/m² (Obs.: A espessura máxima deverá ser igual a 2mm por demão)
- **Secagem ao tato:** aprox 1 h (a 23°C)
(Obs.: Em função da temperatura e humidade ambiente)
- **Enrijamento total:** 6 a 48 horas após a aplicação
- **Densidade:** 1,88 (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 71 %

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar bem secas, desengorduradas e sem partículas em desagregação.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Para um maior enrijamento, a massa pode ser misturada com cimento nas seguintes proporções: a cada 100 partes (em peso) de massa, adicionar 15 de cimento e 5 de água (por cada kg de massa adicionar 150g de cimento e 0,5 dl de água)
- Para facilitar o trabalho deve preparar-se primeiro a solução de cimento e água adicioná-la depois à massa. Misturar até se conseguir uma homogeneização completa.
- Deve-se preparar, de cada vez, apenas a quantidade que for possível aplicar num intervalo de 20-30 minutos.

APLICAÇÃO

- O produto aplica-se com talocha metálica, distribuindo e “afagando” em simultâneo, ou com pistola adequada, constituindo-se geralmente uma equipa, em que um dos aplicadores projeta a massa, enquanto outro(s), com talocha, procede(m) à sua uniformização.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Talocha inox e/ou pistola adequada

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O Revestimento para Alvenaria, após boa secagem, pode ser pintado com todo os tipos de tinta água (de acordo com o fim em vista).
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

