



- Primário desenvolvido à base de resinas de pliolite, especialmente desenvolvido para reforçar a proteção de fachadas em alvenaria e melhorar a aderência das tintas de acabamento.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, betão e estuque**
- Cores disponíveis: **Branco**



PROPRIEDADES

- Propriedades anti alcalinas
- Uniformiza a absorção do suporte
- Boa adesão
- Branco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 7-9 m²/L (por demão) (Obs.: dependendo da superfície)
- **Consumo:** 0,75L ± 6,5 m²
- **Secagem ao tato:** Aprox. 1 a 2 h
- **Secagem repintura:** Aprox. 4h
- **Secagem total:** 24 h
- **Densidade:** 1,45 ± 0,5 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 80-90 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 40 ± 1 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 15 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e preferencialmente secas.

- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza geral.
- Na repintura sobre tintas flexíveis, recomendamos a realização de um teste de compatibilidade.
- Superfícies contaminadas com algas ou fungos, devem ser tratadas previamente com o desinfetante Dyruwash ref. 9360.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Agitar muito bem o produto, antes de aplicar, até se apresentar perfeitamente homogéneo.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 demão de **Seláqua-P**, sem diluição.
- Em suportes pouco porosos pode diluir-se se necessário até 25% com água potável.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e sabão

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- A temperatura ambiental e do suporte deve ser superior a 5°C e inferior a 35°C.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80%.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

