

SIGMA ECOFLEET® 530

DESCRIÇÃO

Antivegetativo de auto polidura a alta actividade, para condições de vegetação extrema e agressiva

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Antivegetativo de auto polidura sem estanho (TBT free) para novas construções e manutenção
- Controlo de incrustação animal e vegetal durante periodos até 60 meses, dependendo do tipo de embarcação, rotas de navegação e a sistema aplicada
- Polidura controlada para protecção efectiva de acordo com a espessura especificada e o alisamento da superfície
- Cumpre com a norma IMO da Convenção de Sistemas Antivegetativos

CORES E BRILHO

- Castanho avermelhado , castanho ,preto , azul , spruce
- Mate

DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Dados do produto	
Número de componentes	Um
Densidade	2,0 kg/l (16,7 lb/US gal)
Volume de sólidos	60 ± 2%
VOC (Fornecido)	max. 173,0 g/kg (Directive 1999/13/EC, SED) max.339,0 g/l (approx. 2,8 lb/gal)
Espessura de película seca recomendada	75 - 150 µm (3,0 - 5,9 mils) depending on system
Rendimento teórico	8,0 m ² /l para 75 µm (321 ft ² /US gal para 3,0 mils)
Seco ao tato	1 hora
Intervalo de repintura	Mínimo: 6 horas
Tempo para flutuação	Mínimo: 8 horas
Estabilidade do produto (lugar frio e seco)	Mínimo 18 meses se armazenado em lugar fresco e seco

Notas:

- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Rendimento teórico e espessura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Intervalo de repintura



SIGMA ECOFLEET® 530

CONDIÇÕES RECOMENDADAS DO SUBSTRATO E TEMPERATURA

Condições de substrato

- Selantes anticorrosivos apropriados de alta performance
- O demão anterior tem que ser stavel, seco e isento de qualquer contaminação

Condições para aplicação e temperature do substrato

- A temperatura de superfície durante aplicação tem que ser minimo 3°C acima do ponto d'orvalho

INSTRUÇÕES PARA USO

- Agitar bem antes de usar
- A temperatura da mistura entre a base e endurecedor deve estar da preferencia superior á 15°C (59°F), senão extra diluente pode ser necessária para se obter a viscosidade certa para aplicação
- Adicionando demasiado diluente resulta numa resistência reduzido ao escorrimento

PISTOLA SEM AR (AIRLESS SPRAY)

Diluyente recomendado

Diluyente 21-06

Volume de diluyente 0-2 %

0 - 3%, depende da espessura desejada e condições de aplicação

Orificio do bico

Approx. 0.53 - 0.69 mm (0.021 - 0.027 in)

Pressão do bico

12,0 - 15,0 MPa (approx. 120 - 150 bar; 1741 - 2176 p.s.i.)

TRINCHA/ROLO

- Unicamente para retoques e reparações

Diluyente recomendado

THINNER 21-06

Volume de diluyente 0-2 %

0 - 3%

DILUENTE DE LIMPEZA

THINNER 21-06



**PPG Protective &
Marine Coatings**

Bringing innovation to the surface.™

SIGMA ECOFLEET® 530

DADOS ADICIONAIS

Rendimento teórico e espessura	
DFT	Rendimento teórico
75 µm (3,0 mils)	8,0 m ² /l (321 ft ² /US gal)
100 µm (4,0 mils)	6,0 m ² /l (241 ft ² /US gal)
150 µm (6,0 mils)	4,0 m ² /l (160 ft ² /US gal)

Intervalo de repintura para espessuras até 150 µm (6.0 mils)					
Repintura com...	Intervalo	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)
Consigo mesmo	Mínimo	18 horas	12 horas	6 horas	4 horas
	Re-flutuação	24 horas	12 horas	8 horas	6 horas

Notas:

- Intervalo máximo de repintura para SIGMCOVER 510 com Sigma EcoFleet 530 é 48 horas á 20°C
- dados em cima mencionados são indicativos á base de docagens regulares
- Tempos de secagem mais demoradas podem ser precisas para espessuras mais altas e condições atmosféricas adversos

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para produtos e diluentes recomendados, ver fichas de segurança {1430}, {1431} e ficha de segurança do produto
- Sendo um produto á base de solvente, deve-se evitar a inalação do spray ou vapor, o contato com o produto húmido na pele e olhos

DISPONIBILIDADE MUNDIAL

É o objetivo da PPG Protective and Marine Coatings de sempre fornecer o mesmo produto em todo o mundo. No entanto, às vezes são necessárias ligeiras modificações do produto para cumprir com as regras / circunstâncias nacionais ou locais. | Em casos semelhantes , deve-se usar uma ficha de dados alternativa.

REFERÊNCIAS

- | | | |
|--|---------------------|------|
| • Explicação de fichas técnicas de produtos | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1411 |
| • Precauções de segurança | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1430 |
| • Segurança para a saúde em espaços confinados Perigos de exposição e toxicidade | FICHA DE INFORMAÇÃO | 1431 |

GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.



PPG Protective & Marine Coatings

Bringing innovation to the surface.™

SIGMA ECOFLEET® 530

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controle sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em www.ppgmc.com. O texto em Inglês deste boletim prevalece sobre qualquer tradução.

Dependendo do país específico de aplicação, as seguintes versões estão disponíveis:

Código do artigo	Cor	Referência
146095	redbrown	2008002200
146096	brown	2000002200
180438	black	8000002200
230906	blue	1000002200
164865	spruce	1645302200

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.



PPG Protective & Marine Coatings

Bringing innovation to the surface.™