

SIGMAGUARD™ 750

DESCRIÇÃO

Revestimento de silicato, rico em zinco (ethyl) de dois componentes

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Revestimento de tanques com excelente resistência aos solventes e produtos químicos
- Para usar em revestimento de tanques ou como sistema de primário em vários sistemas de pintura baseados em veículos insaponificáveis
- Pode suportar temperaturas de substrato desde -90°C (-130°F) até 400°C (750°F) debaixo de condições normais de exposição atmosférica
- Alto volume de zinco resultando excelente proteção a corrosão
- Boa resistência ao impacto e abrasão
- Certificado por ASTM A-490 classe 'B' para coeficiente de deslizamento
- Revestimento reconhecido para o controle de corrosão (Lloyd's register), ver ficha {1886}
- Não se deve usar em imersão de líquidos alcalinos (mais de pH 9) ou líquidos ácidos (menos de pH 5,5)
- Cumpre com SSPC-Paint 20 nível 2 e ISO 12944-5

CORES E BRILHO

- Cinza
- Mate

DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Dados para o produto misturado	
Número de componentes	Dois
Densidade	2,7 kg/l (22,5 lb/US gal)
Volume de sólidos	65 ± 2%
VOC (Fornecido)	max. 167,0 g/kg (Diretiva 1999/13/EC, SED) UK PG 6/23(92) Apendix 3: max. 452,0 g/l (aprox. 3,8 lb/US gal)
Espessura de película seca recomendada	75 - 100 µm (3,0 - 3,9 mils) depending on system
Rendimento teórico	8,7 m ² /l para 75 µm (348 ft ² /US gal para 3,0 mils)
Seco ao tato	30 minutos
Intervalo de repintura	Mínimo: 12 horas Sem limitação
Cura total depois de	12 horas

SIGMAGUARD™ 750

Dados para o produto misturado

Estabilidade do produto

Binder: at least 9 meses when stored cool and dry

Pigment: at least 24 meses when stored pigment moisture free

Notas:

- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Rendimento teórico e espessura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Intervalo de repintura
- Ver DADOS SUPLEMENTARES - Tempo de cura

CONDIÇÕES RECOMENDADAS DO SUBSTRATO E TEMPERATURA

Condições de substrato

- Aço; decapagem abrasiva segundo ISO-Sa2½, perfil de rugosidade 40 – 70 µm (1,6 – 2,8 mils)
- Não se admite um substrato de aço fortemente picado

Condições para aplicação e temperatura do substrato

- A temperatura do substrato durante a aplicação deve estar entre -5°C (23°F) e 40°C (104°F)
- A temperatura de superfície durante aplicação deve estar no mínimo 3°C acima do ponto de orvalho
- A umidade relativa durante a cura deve estar acima de 50%

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

- SIGMAGUARD 750 SISTEMAS PARA REVESTIMENTO DE TANQUES - SISTEMAS 3323

SIGMAGUARD™ 750

INSTRUÇÕES PARA USO

Relação da mistura por volume: resina a pó 74 : 26

- Muitos silicatos de zinco de Sigma se fornecem em dois componentes que consistem em um recipiente com veículo pigmentado e um bidon que contem um saco de pó de zinco.
- Para assegurar uma mistura apropriada de ambos componentes, se devem levar a cabo as seguintes instruções.
- Para evitar grão no produto, não juntar o veículo ao pó de zinco.
- [1] Tirar o saco com pó de zinco para fora do bidon.
- Agitar o veículo no recipiente até alcançar um certo grau de homogeneização.
- Deitar umas 2/3 partes do ligante no bidon vazío.
- Com o recipiente reduzido de peso e com mais espaço livre, agite com força para obter uma mistura homogénea sem depósitos no fundo, e junte isto ao bidon.
- Juntar o pó de zinco gradualmente no recipiente do veículo pigmentado, e ao mesmo tempo remova a mistura de forma contínua mediante um agitador mecânico (mantenha uma velocidade lenta).
- Misturar o pó de zinco completamente com o veículo (a alta velocidade) e seguir misturando até que obter uma mistura homogénea.
- Filtrar a mistura com uma malha 30 - 60.
- Agite de forma continuada durante a aplicação (devagar).|Se recomenda para revestimentos de silicato de zinco, o uso de uma bomba com agitação constante.

Nota: Nota: com uma temperatura de aplicação acima de 30°C (86°F)será necessário| juntar Thinner 90-53, numa proporção máxima de 10% por| volume.

Tempo de indução

Nenhum

Vida da mistura

12 horas a 20°C (68°F)

Nota: Ver DADOS SUPLEMENTARES - Vida útil da mistura

SIGMAGUARD™ 750

PISTOLA CONVENCIONAL (AIR SPRAY)

Diluyente recomendado

THINNER 90-53

Volume de diluyente

0 - 10%, depende da espessura desejada e condições de aplicação

Orifício do bico

2.0 mm (approx. 0.079 in)

Pressão do bico

0,3 MPa (approx. 3 Bar; 44 p.s.i.)

Nota: Bomba apropriada para silicato de zinco com constante agitação deve ser usada

PISTOLA SEM AR (AIRLESS SPRAY)

Diluyente recomendado

THINNER 90-53

Volume de diluyente

0 - 10%, depende da espessura desejada e condições de aplicação

Orifício do bico

Approx. 0.48-0.64 mm (0.019-0.025 in)

Pressão do bico

9,0 - 12,0 MPa (approx. 90 - 120 bar; 1306 - 1741 p.s.i.)

Nota: Bomba apropriada para silicato de zinco com constante agitação deve ser usada

TRINCHA/ROLO

- Só para retoques e zonas de reparação

Diluyente recomendado

THINNER 90-53

Volume de diluyente

5 - 15%

Nota: Aplicar visível demão húmida com um máx de esp. seca de 25 µm (1,0 mils)|o mesmo para subsequentes demãos para obter a esp. seca requerida

SIGMAGUARD™ 750

DILUENTE DE LIMPEZA

DILUENTE 90-53

Reforçar

- Quando, por algum motivo, o DFT está abaixo da especificação e uma camada extra de SIGMAGUARD 750 deve ser aplicada. SIGMAGUARD 750 deve ser diluído com 25 a 50% THINNER 90-53 para obter um revestimento úmido visível que permanece molhado por algum tempo
- Válido somente para aplicação por pulverização

DADOS ADICIONAIS

Rendimento teórico e espessura	
Espessura seca (DFT)	Rendimento teórico
75 µm (3,0 mils)	8,7 m ² /l (348 ft ² /US gal)
100 µm (4,0 mils)	6,5 m ² /l (261 ft ² /US gal)

Notas:

- Aplicação a trincha: esp. seca por demão máxima: 35 µm (1,4 mils)
- Acima de 150 µm (6,0 mils) pode ocorrer mudcracking

Intervalo de repintura para espessuras até 75 µm (3.0 mils)							
Repintura com...	Intervalo	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Consigo mesmo	Mínimo	24 horas	24 horas	18 horas	12 horas	6 horas	4 horas
	Máximo	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação	Sem limitação

Notas:

- Humidade relativa abaixo dos 50% necessita de um tempo alargado de intervalo para repintura
- Como parte do sistema e para evitar possíveis efeitos de bolhas e formação de poros o produto SIGMAGUARD 750 deve ser selado com produtos aprovados
- SIGMAGUARD 750 é um silicato de zinco curado por humidade, isto significa que só se produz a cura com a presença de quantidade de água suficiente (da atmosfera ou por imersão) durante e depois da aplicação; se recomenda que a temperatura e a humidade rela
- Antes de entrar em serviço ou repintar um suficiente grau de cura deve ser obtido
- Quando as condições de cura são desfavoráveis ou quando se quer reduzir o intervalo de repintura, a cura pode ser acelerada 4 horas depois da aplicação por:
 - [Opção 1] Molhar ou imergir com água, mantendo a superfície úmida durante as próximas 2 horas, e secar a seguir
 - [Opção 2] Molhar ou embeber com uma solução de amoníaco a 0,5%, e secar a seguir
- Antes de repintar com topcoats, SIGMAGUARD 750 deve estar sempre visivelmente seca e comprovado que a cura é suficiente
- Para medir a cura, o teste com MEK segundo norma ASTM 4752 é o método apropriado: depois de 50 passagens dobradas com um trapo ensoado em MEK (ou como alternativa Thinner 90-53) não se deve observar diluição do produto

SIGMAGUARD™ 750

Tempo de cura para espessuras até 75 µm (3.0 mils)

Temperatura do substrato	Serviço - imersão em água	Cura completa
0°C (32°F)	24 horas	4 dias
10°C (50°F)	18 horas	4 dias
20°C (68°F)	12 horas	48 horas
30°C (86°F)	6 horas	48 horas
40°C (104°F)	4 horas	48 horas

Notas:

- SIGMAGUARD 750 é um silicato de zinco curado por humidade, isto significa que só se produz a cura com a presença de quantidade de água suficiente (da atmosfera ou por imersão) durante e depois da aplicação;
- Se recomenda medir a humidade relativa e a temperatura durante o tempo de cura
- Humidade relativa recomendada durante a cura deve ser superior a 50%
- Ventilação adequada tem que ser mantida durante a aplicação e o tempo de cura (consultar FICHA DE INFORMAÇÃO 1433 e 1434)

Vida útil da mistura (a viscosidade certa para aplicação)

Temperatura do produto já misturado	Vida da mistura
0°C (32°F)	24 horas
10°C (50°F)	16 horas
20°C (68°F)	12 horas
30°C (86°F)	6 horas

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para produtos e diluentes recomendados, ver fichas de segurança {1430}, {1431} e ficha de segurança do produto
- Sendo um produto á base de solvente, deve-se evitar a inalação do spray ou vapor, como o contato com o produto húmido com a pele e olhos

DISPONIBILIDADE MUNDIAL

É o objetivo da PPG Protective and Marine Coatings de sempre fornecer o mesmo produto em todo o mundo. No entanto, às vezes são necessárias ligeiras modificações do produto para cumprir com as regras / circunstâncias nacionais ou locais. Em casos semelhantes, deve-se usar uma ficha de dados alternativa.



SIGMAGUARD™ 750

REFERÊNCIAS

• Tabelas de conversão	FICHA DE INFORMAÇÃO	1410
• Explicação de fichas técnicas de produtos	FICHA DE INFORMAÇÃO	1411
• Precauções de segurança	FICHA DE INFORMAÇÃO	1430
• Segurança para a saúde em espaços confinados Perigos de exposição e toxicidade	FICHA DE INFORMAÇÃO	1431
• Segurança do trabalho em espaços reduzidos	FICHA DE INFORMAÇÃO	1433
• Directrizes para o uso da ventilação	FICHA DE INFORMAÇÃO	1434
• Preparação das superfícies	FICHA DE INFORMAÇÃO	1490
• Especificação para abrasivos minerais	FICHA DE INFORMAÇÃO	1491
• Humidade relativa - temperatura do substrato - temperatura do ar	FICHA DE INFORMAÇÃO	1650

GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUALQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controlo sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em www.ppgpmc.com. JO texto em Inglês deste boletim prevalece sobre qualquer tradução.

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.



PPG Protective & Marine Coatings

Bringing innovation to the surface.™