

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

BASE DE TINTA PLÁSTICA SUPER

BASE DE TINTA PLÁSTICA PARA TINTAGEM EXTERIOR/INTERIOR

1.	Descrição	Produto semi-acabado para tintagem com corantes do Sistema Dyrumatic baseado em emulsão de copolímeros acrílicos e pigmentação seleccionada, especialmente concebida para o uso profissional.
2.	Utilização	Na Construção Civil, na pintura de superfícies interiores e exteriores, quando se trata de grandes áreas a pintar, depois de tintado.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Alto rendimento • Excelente cobertura • Boa resistência à lavagem • Boa retenção de cor
4.	Características	<p>Cor: Conforme catálogo</p> <p>Brilho: Mate</p> <p>Densidade: 1,62 (a 23°C)</p> <p>Viscosidade: 100-110 KU (a 23°C)</p> <p>Sólidos em peso: 42,6 ±1,0%</p> <p>Ponto Inflamação: não inflamável</p> <p>Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx.12 g/l COV</p>
5.	Preparação da superfície	<p>De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de areias, poeiras, gorduras e bem secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.</p> <p><u>Pintura de Raiz</u></p> <p>Sobre estuque, betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. Deixar secar antes da aplicação da tinta.</p> <p><u>Repinturas</u></p> <p>Após as eventuais reparações da superfície, remover toda a tinta antiga mal aderente, efectuar uma lavagem geral, e após secagem aplicar a tinta.</p> <p><u>Casos especiais</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Superfícies caídas, paredes ou pinturas a gizar</u>: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de selante aquoso Seláqua refº 5080 ou Fix refº 8555 • <u>Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores</u> (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refº 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refº 9360. • <u>Em exteriores, nos locais propícios ao aparecimento de fungos e algas</u> (nomeadamente em zonas muito húmidas), aplicar a tinta com 2,5%-3% em volume de Aditivo Anti-algas e Fungos refº 5320. Nas zonas já atacadas, proceder a uma lavagem prévia com a máquina de alta pressão e de seguida aplicar o produto Dyruwash refº 9360, para uma melhor desinfecção. • <u>Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme</u>: em casos extremos de absorção, aplicar previamente o selante aquoso Seláqua refº 5080 ou Isolon refº 5088 ou Seláqua-P refº 5090.
6.	Aplicação	Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta.
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo adicionando 10% de água nas duas primeiras demãos. A 3ª demão aplicar sem diluição.
8.	Rendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Superfícies lisas : 12-16 m²/L por demão • Superfícies rugosas : 8-12 m²/L por demão
9.	Secagem	<p>Ao tacto: aprox 30 min (a 23°C)</p> <p>Entre demãos: aprox 4 h (a 23°C)</p> <p>Para utilização: aprox 12 h</p>
10.	Limpeza	Água
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso. • As características finais e as propriedades de aplicação referem-se ao produto final depois de tintado.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

