

GORI DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE 606 - TRÆFACADER

ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Facader, gavle, udhæng, samt andet træ udendørs. Særlig velegnet til tidligere behandlede overflader, samt slidt og ældre træværk.
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Forbehandling	<p>Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.</p> <p>Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk</p> <p>Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 11 el. 22, tryk- eller vacuumimprægneret samt eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.</p> <p>Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 606.</p> <p>Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger bør afrenses med GORI Trævask. Ved eksponering over længere tid skal fladerne slibes eller skures med en stiv børste samt afvaskes med GORI Trævask.</p> <p>Ved risiko for farvegennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer, bør der behandles med GORI 33.</p>
Behandling	Påfør 2-3 x GORI 606, levetiden øges ved flere lag. Endetræ skal mættes og kan kræve flere behandlinger.
Påføring	Pensel el. rulle i træets længderetning. Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Fortynding	Bør ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj	vand og sæbe.

Alment Indholdet omrøres kun let før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne Ru træ 6-8 m²/l, høvlet træ 8-10 m²/l, afhængig af bundens sugsevne

Tørretid Berøringstør: 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.

Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype Alkyd-modificeret heldækkende træbeskyttelse

Vægtfylde Ca. 1 - 1,2 g/ml. afhængig af farve

Viskositet Cremeagtig.

Tørstofindhold 30 - 36 vol. %

Specielle egenskaber Giver en god indtrængning og vedhæftning. Er ideel til farveskift og fremhæver træets struktur, men skjuler åretegningen. Giver træet en dekorativ og vejrbestandig overflade.

Cremeagtig konsistens, som er nem at påføre. Beskytter mod solens uv-stråler og hæmmer angreb af overfladeskimmel og blåsplint.

Teflon® teknologien giver en særdeles smuds- og vandafvisende overflade. Gør træværket mere modstandsdygtigt og styrker dermed holdbarheden af træet.

SAMMENSÆTNING

Bindemiddel Acrylbaseret med olie.

Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.

Opløsningsmiddel Vand.

Aktive stoffer Indeholder < 0,1 % IPBC og 0,05 % OIT.

SIKKERHED OG MILJØ

Generelt

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til brugsanvisningen på produktet.

GODE RÅD

Optimal holdbarhed opnås ved korrekt systembehandling afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne, og jævnlig renholdelse af behandlede overflader en forudsætning for optimal holdbarhed.

Ikke velegnet til gangarealer samt vandretliggende bygningsdele.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.