

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	GORI 99 Mat		
1.2	Kvalitetsnr.	90778		
1.3	Produkttype	Superdækkende udendørs træbeskyttelse		
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93		
1.5	Anvendelsesområde	Til nyt og tidligere behandlet udendørs træværk.		
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.		
1.7	Nuancer	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><u>Standardfarver:</u> 110 Kridt 305 Kulsort</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><u>Baser:</u> Base 10 Base 30</td> </tr> </table> <p>Farverne er indbyrdes blandbare, men kan ikke blandes med andre produkter.</p>	<u>Standardfarver:</u> 110 Kridt 305 Kulsort	<u>Baser:</u> Base 10 Base 30
<u>Standardfarver:</u> 110 Kridt 305 Kulsort	<u>Baser:</u> Base 10 Base 30			
1.8	Emballagestørrelse	<u>Standard:</u> 0,75 og 5,0 liter <u>Baser:</u> 0,75 2,25 og 4,50 liter		
2. Sammensætning				
2.1	Bindemiddel	Akryl		
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter		
2.3	Opløsningsmiddel	Vand		
2.4	Aktive stoffer	Indeholder fungicid til beskyttelse om skimmel.		
3. Tekniske data				
3.1	Vægtfylde	1-1,3 g/ml.		
3.2	Flammepunkt	-		
3.3	Viskositet	Cremeagtig		
3.4	Tørstofindhold	<u>Standard:</u> 32,3 - 46,9 Vol. %. <u>Base:</u> 33,0 – 41,2 Vol. %		
3.5	Glans	15		
3.6	Specielle egenskaber	Cremeagtig, drypper minimalt, vandafvisende, UV-resistent og superdækkende. Ideel til farveskift – selv fra mørke til lyse farver. Kan tones i flere tusinde farver. <i>GORI 99 Mat</i> beskytter mod vejrliget og SR teknologi giver ekstra beskyttelse mod skimmel og belægninger på overfladen.		
3.7	Lugt	Svag		
3.8	Rækkeevne	Ru træ: 6-8 m ² /ltr. Høvlet træ: 8-10 m ² /ltr, afhængig af underlagets sugsevne		
3.9	Tørretid	Berøringstør: Ca. 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Kan afvige ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold og lagtykkelse.		
3.10	Lagerbestandighed	Ca. 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.		

3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres kun let før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer være max. 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.
- 4.3 Forbehandling Nyt tryk- eller vacuumimprægneret træ grundes ikke. Nyt og ubehandlet træ grundes mod råd og svamp med GORI 11 eller GORI 22. Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 99 Mat.
Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.

Nyt træværk, der står ubehandlet i mere end 4-6 uger bør afrenses med GORI Trævask. Ved eksponering over længere tid skal fladerne slibes eller skures med en stiv børste samt afvaskes med GORI Trævask.

Ved risiko for farvegennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer, kan der grundes med DYRUP Spærre Grunder.

Vedligeholdelse/farveskift: Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og belægninger behandles med GORI Fjern belægninger. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Blanke flader matslibes, nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Er træet barslidt, skal det først grundes med GORI 11 eller GORI 22.

Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overflades behandles med GORI 99 Extreme.
- 4.4 Behandling 2-3 x GORI 99 Mat. NB! Endetræ skal mættes og kan kræve flere påføringer.

Hvis vindue/døre først behøves lukket næste dag, kan der males 2 x samme dag.
- 4.5 Vedligeholdelse Op til 15 års holdbarhed forudsat korrekt systembehandling og er afhængig af korrekt konstruktion.
1-2 x GORI 99 Mat efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnlige og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle
Undgå påføring i direkte sollys
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Bør ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90776 GORI 99 Mat	Oprettet: 16.10.2015	Ændret:	Side 2 af 3
-------------------	----------------------	---------	-------------

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1. (1993)

6. Gode råd

Behandlede emner inspiceres årligt og skader udbedres straks. Optimal holdbarhed opnås ved korrekt systembehandling afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne, og jævnlig renholdelse af behandlede overflader en forudsætning for optimal holdbarhed. Ikke velegnet til vandretliggende overflader som terrasser, trapper m.m

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 99 Mat. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

90776 GORI 99 Mat	Oprettet: 16.10.2015	Ændret:	Side 3 af 3
-------------------	----------------------	---------	-------------