

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **GORI 100 Transparent**
- 1.2 Kvalitetsnr. 90860
- 1.3 Produkttype Transparent træbeskyttelse
- 1.4 Producent
DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00
Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til nyt og tidligere behandlet udendørs træværk (herunder tryk- og vacuumimpregneret). Vinduer og yderdøre kan behandles på både ud- og indvendig side.

- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.

1.7 Nuancer	<table border="1"> <tr> <td><u>Transparente træfarver:</u> 001 Farveløs 601 Teak 604 Pine 602 Nød 301 Sort Ibenholt 706 Trykimp. Grøn</td> <td><u>Baser:</u> Base 30 (t)</td> </tr> </table>	<u>Transparente træfarver:</u> 001 Farveløs 601 Teak 604 Pine 602 Nød 301 Sort Ibenholt 706 Trykimp. Grøn	<u>Baser:</u> Base 30 (t)
<u>Transparente træfarver:</u> 001 Farveløs 601 Teak 604 Pine 602 Nød 301 Sort Ibenholt 706 Trykimp. Grøn	<u>Baser:</u> Base 30 (t)		

- 1.8 Emballagestørrelse
Standard: 5,00 liter.
Base: 0,75 og 4,50 liter.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Emulsion
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.
- 2.4 Aktive stoffer Indeholder fungicid til bekæmpelse af skimmel

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,0-1,1 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt >100°C.
- 3.3 Viskositet -
- 3.4 Tørstofindhold Standard: 28 - 32 Vol.%. Base: 30 Vol. %.
- 3.5 Glans
- 3.6 Specielle egenskaber
GORI 100 Transparent indeholder Teflon™ som beskytter overfladen og gør den særdeles smuds- og vandafvisende.
GORI 100 Transparent indeholder desuden SR-teknologien, der giver optimal beskyttelse mod skimmel og belægninger på overfladen. Teknologien bevirker, at de aktive stoffer, der beskytter filmen og dermed træet kun frigives, når det er nødvendigt, dvs. ved fugtigt klima. Når klimaet er tørt vil de aktive stoffer ligge beskyttet i træbeskyttelsen. SR-teknologien beskytter træværket intelligent – når vejret kræver det.
GORI 100 transparent giver træet en diffusionsåben og vejrbestandig overflade. GORI 100 transparent drypper minimalt.
- 3.7 Lugt Svag.
- 3.8 Rækkeevne
6-8 m²/l på ru træ,
8-10 m²/l på høvlet træ, afhængig af bundens sugeevne.

- 3.9 Tørretid Berøringstør: ca. 30 minutter. Overmalbar: Ca. 3 timer. Gennemtør: 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.10 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 12±3% og i ventileret udvendig beklædning max. 15±3%.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI trævask. Skimmel og belægnings behandles med GORI fjern belægnings. Blanke overflader matslibes og nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Ubehandlet træ grundes med GORI 11.
- Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 99 Extreme.
- 4.4 Behandling Påfør 2-3 x GORI 100 transparent for optimal beskyttelse (levetiden øges ved flere lag). Op til 8 års holdbarhed forudsat korrekt systembehandling og er afhængig af korrekt konstruktion.
- 4.5 Vedligeholdelse 1-2 x GORI 100 transparent efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- 4.6 Påføring Pensel. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 0-1. (1993)

6. Gode råd

Overfladen inspiceres jævnligt og udbedres med GORI 100 transparent efter behov. **Brug aldrig farveløs som afsluttende behandling.** Ved vedligeholdelse af transparente farver kan farveløs blandes med farvet i forholdet 1:1 så bliver træet ikke mørkere end før. Ikke velegnet til vandretliggende overflader som terrasser, trapper m.m.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI 100 transparent. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling,

90680 GORI 100 Transparent	Oprettet: 16.10.2015	Ændret:	Side 1 af 2
-------------------------------	----------------------	---------	-------------

temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.